



C-500

Штукатурка известково-цементная для наружных и внутренних работ

■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Штукатурка "Лазер С-500" предназначена для отделки поверхности внутри и снаружи зданий по бетонным и кирпичным стенам. Возможно получение различных по внешнему виду фактур.

■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

■ Подготовка основы:

Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед нанесением растворной смеси основание очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить. Поверхность с высоким водопоглощением следует обработать гидрофобизирующей грунтовкой "Лазер С-101", которая улучшает адгезию раствора и является защитой от влаги.

■ Приготовление раствора:

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 200-230 мл воды на 1 кг смеси (5,0-5,6 л воды на мешок 25 кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотной дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. Дать смеси отстояться 5 минут и слегка перемешать повторно.

Готовый раствор необходимо использовать в течение 60 минут.

■ Выполнение работ:

Работу с материалом производить при температуре от +5°C до +35°C. Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку или полутерок из нержавеющей стали. На основание штукатурка наносится толщиной 5-6 мм. После нанесения штукатурки в зависимости от выбранной фактуры необходимо начать ее формирование. В зависимости от времени, интенсивности и направления движения выбранного инструмента можно получить различные фактуры. Формирование фактур возможно при помощи шпателя, лопатки, терки, кисти, бутылки или других инструментов.

Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Раствор содержит цемент, при соединении с водой наступает щелочная реакция. Поэтому могут получить раздражение глаза, дыхательные пути, кожа.

Рекомендуем работать с индивидуальными средствами защиты, в резиновых перчатках. В случае попадания раствора в глаза, их следует тщательно промыть водой и при необходимости обратиться за консультацией к врачу.

■ ГАРАНТИИ ПРИЗВОДИТЕЛЯ:

■ **Срок годности:** Срок годности материала: в сухих условиях и герметичной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления продукции.

При выполнении правил хранения, транспортировки и приготовления изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим характеристикам, представленным в таблице.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

■ **Упаковка:** смесь расфасована в крафт-упаковку 5 и 25 кг. Вес брутто (плюс - минус 100 и 500 грамм).

■ **Состав:** смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов.

■ **Цвет:** серый.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "Лазер С-500":

Пропорции смеси	5,5-6,0 литров на 25 кг смеси
Время потребления	до 60 минут
Температура основания при применении	
растворной смеси	от +5° до +30°С
Прочность сцепления с основой	не менее 0,5 МПа (5,0кг/см ²)
Паропроницаемость	не менее 0,05 мг/м·ч·Па
Расход	от 2,0 до 5,0 кг/м ² (в зависимости от инструмента и способа формирования фактуры)