



# C-551

## ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ «БАРАШЕК» (белая)

### ■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Штукатурка "Лазер С-551" предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а так же при устройстве систем теплоизоляции фасадов. Возможно получение различных «камешковых» фактур.

### ■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

#### ■ Подготовка основы:

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, масла, воска, остатков краски. Непрочные слои необходимо удалить. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо выровнять штукатуркой "Лазер С-501".

Поверхности, с высоким впитыванием влаги, должны быть обработаны грунтовкой "Лазер С-101".

#### ■ Приготовление раствора:

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15°C до +20°C) из расчета 0,20-0,21 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать.

Использование растворной смеси возможно в течении 90 минут.

#### ■ Выполнение работ:

Работу с материалом производить при температуре от +5°C до +30°C.

Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку или полутерок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание толщиной 3-5 мм. Затем формируется толщина слоя покрытия, при этом инструмент необходимо держать под углом 50° к отделяемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь. После этого в момент начального схватывания необходимо при помощи чистой стальной или пластиковой терки начать затирание (выглаживание) поверхности. В зависимости от времени выдержки штукатурки, интенсивности и направления движения терки можно получить различные "камешковые" фактуры. Во время работы нельзя применять ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удаляются с помощью воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путём. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

### ■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Раствор содержит цемент, при соединении с водой наступает щелочная реакция. Поэтому могут получить раздражение глаза, дыхательные пути, кожа.

Рекомендуем работать с индивидуальными средствами защиты, в резиновых перчатках. В случае попадания раствора в глаза, их следует тщательно промыть водой и при необходимости обратиться за консультацией к врачу.

### ■ ГАРАНТИИ ПРИЗВОДИТЕЛЯ:

■ **Срок годности:** в сухих условиях и герметичной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления продукции.

При выполнении правил хранения, транспортировки и приготовления изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим характеристикам, представленным в таблице. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

■ **Упаковка:** смесь расфасована в крафт-упаковку 25 кг. Вес брутто (плюс - минус 500 грамм).

■ **Состав:** смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов.

■ **Цвет:** белый.

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "Лазер С-551":

Пропорции смеси	5,0-5,6 л. воды на 25 кг смеси
Время потребления	до 90 минут
Температура основания при применении растворной смеси	от +5° до +30°C
Прочность сцепления с основой	не менее 0,5 МПа (5,0кг/см <sup>2</sup> )
Паропроницаемость	не менее 0,05 мг/м-ч-Па
Морозостойкость	не менее 75 циклов
Расход растворной смеси	около 2,0 кг/м <sup>2</sup>