

У К Р А І Н А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІНДУСТРІЯ ЛТД"

69057, м. Запоріжжя-37, пр-т. Леніна, 708, к.219
 телефон/факс(061) 220-04-85, 224-66-21, 224-67-74
 Розрахунковий рахунок № 26001301155663 ЦБ ЛТБ м.Запоріжжя
 МФО 313355. Код ЄДРПОУ 19266746.

АКРЕДИТОВАНА НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестат акредитації випробувальної лабораторії № 2Н790, зареєстрований в Реєстрі НААУ 30 вересня 2009 р.



"Затверджую"
 Керівник випробувальної лабораторії
 Т.В. Бабаєвська
 15 лютого 2011р.

ПРОТОКОЛ № 17
випробувань продукції

Назва продукції:	Суха будівельна суміш С-011 для закріплення матеріалів	Код ДКПП	<input type="text"/>
Замовник та його адреса:	ТОВ «Лазер», м. Запоріжжя	Код ЄДРПОУ	<input type="text"/>
Виробник та його адреса:	ТОВ «Лазер», м. Запоріжжя	Код ЄДРПОУ	<input type="text"/>
Номер партії (кількість): Дата виготовлення:	б/н -		
Відбір зразків проводився:	Зразки відібрані замовником		
Заявка/Рішення:	Лист замовника від 17.12.2010 р.		
Дата одержання зразку:	17.12.2010 р.	Дата проведення випробувань	10.01.2011 р. – 16.02.2011 р.
Мета випробувань:	На відповідність вимогам ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Суміші будівельні сухі модифіковані. ЗТУ", таблиця 5 (група ЗК1)		

Тип та основні характеристики засобів вимірювання:

- Ваги електронні настільні ВНМ-3/30 (діапазон вимірювання 0,02-30,0 кг, похибка + 2г), інв.№ 135;
- Секундомір СОСпр.28-2 (ємність шкали секундної-60с, хвилинної-60 хв, кл.точності 2), інв.№ 30;
- Комплект гирь Г-4-1111.10 (гирі від 1 до 500 г), інв. № 25;
- Тензодатчик BSA-500L (діапазон вимірювання 0-500 кгс. похибка $\pm 0,2\%$), інв.№ 108;
- Індикатор годинникового типу ИЧ-10 (діапазон вимірювання 0-10 мм, кл. точності 2), інв.№ б/н

*Всі засоби вимірювання, що підлягають метрологічній повірці
своєчасно повірені та атестовані.*


Умови проведення випробування:

Температура + 21°C
Вологість 70 %

Результати випробувань
поданого зразка (проби) продукції
Суха будівельна суміш С-011 для закріплення матеріалів

Найменування показників	Од-вим	НД на методи випробувань	Значення параметрів за НД	Фактичне значення	Похибка вимірювань
1	2	3	4	5	6
Термін придатності, не менше	хв	ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006	60	90	$\pm 1\%$
Відкритий час, не менше	хв	ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006	20	30	$\pm 1\%$
Час коригування, не менше	хв	ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006	10	30	$\pm 1\%$
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	мм	ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006	0,5	0,3	± 4 мкм
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	МПа	ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006	0,5	0,5	$\pm 1\%$

Висновок: Суха будівельна суміш С-011 для закріплення матеріалів відповідає вимогам ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 ,таблиця 5 (група ЗК1).

Випробування провів: інженер  Ю. Ю. Пилипчук

Увага! Протокол стосується лише зразків продукції, що були піддані випробуванням. Передрукування протоколу випробувань частково, або повністю, без дозволу випробувальної лабораторії забороняється!